



## PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITA'.

Via Cerveteri, 6/A  
00048 Nettuno ROMA

Tel. 06.98850006  
Fax: 06.98850006

www.drywallsystem.it  
info@drywallsystem.it

### SCHEDA TECNICA 16.2

# AIRMALT

ADDITIVO POROGENO PER INTONACI

## CARATTERISTICHE

ADDITIVO POROGENO IDONEO ALLA PRODUZIONE DI INTONACI MACROPOROSI, ADATTI ALLA EVAPORAZIONE VELOCE DELL'UMIDITA' DEL MURO.

## DESCRIZIONE

PRODOTTO A BASE DI RESINE E TENSIOATTIVI, CAPACE DI GENERARE UNA SCHIUMA FITTISSIMA E RESISTENTE AL PESO DELLA MALTA. L'INTONACO GENERATO E' ESTREMAMENTE POROSO E PERMETTE IL PROSCIUGAMENTO DEI MURI UMIDI, PERMETTENDO UNA ELEVATA EVAPORAZIONE IN SUPERFICIE DELL'ACQUA PRESENTE NEL MURO.

AIRMALT PERMETTE LA PRODUZIONE DI INTONACI MACROPOROSI AD UN COSTO IRRISORIO E SENZA DOVER STOCCARE MATERIALE DELICATO E COSTOSO.

L'INTONACO MACROPOROSO NON RIMUOVE LE CAUSE DELL'UMIDITA' PERTANTO NON PUO' OFFRIRE UNA RISOLUZIONE DEFINITIVA MA, INTERVIENE PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO SUGLI EFFETTI SINTOMATICI DELL'UMIDITA'.


## SISTEMA DI APPLICAZIONE

INSERIRE IN UNA BETONIERA DA 365 LT. LITRI 1 DI AIRMALT. (SE DI VOLUME INFERIORE RIDURRE LA QUANTITA' AIRMALT IN PROPORZIONE) AGGIUNGERE LA QUANTITA' DI ACQUA PREVISTA PER L'IMPASTO, FARE GIRARE LA BETONIERA FINO AL FORMARSI DI UNA SCHIUMA ABBONDANTE, AGGIUNGERE IL CEMENTO CONTINUANDO A FAR GIRARE LA BETONIERA, PER ULTIMO INSERIRE LA SABBIA, CONTINUARE L'AGITAZIONE PER ULTERIORI 10 MIN, QUINDI APPLICARE COME UN COMUNE INTONACO.


CONFEZIONE: TANICHE DA LT. 25

**INFOLINE 347-6625892**

### CONFEZIONI



### UTILIZZO



### CONCESSIONARIO